



325 FLEX

DS-888F-0723

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

325 FLEX

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Téléphone : +39 059 535540
E-mail : info@laticreteeurope.com
Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

325 FLEX est un adhésif à base de ciment renforcé par des polymères, conçu pour une pose rapide et facile de la céramique, de la porcelaine et de la pierre non sensible à l'humidité.

Applications

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour les murs ou sols
- Pour la céramique, la porcelaine et la pierre/marbre non sensible à l'humidité
- Pour les applications à lit mince, épaisseur jusqu'à 10 mm
- Convient pour une utilisation avec des chapes chauffantes

Avantages

- Glissement vertical minimal - idéal pour les applications verticales
- Faibles émissions de COV (certification EC1 Plus) - meilleure qualité de l'air intérieur

- Excellente maniabilité et thixotrope - facile à utiliser
- Temps ouvert prolongé
- Proposé en blanc ou gris
- Répond aux exigences des normes EN 12004, C2 TE

Supports autorisés

- Béton
- Bloc de béton
- Plâtre/crépi de ciment
- Carrelage en céramique et pierres existants (Intérieur seulement)
- Panneau de gypse (Utilisation intérieure uniquement, zones non humides)
- Couche de mortier (Intérieur seulement)

Conditionnement

Sac de 25 kg ; 48 sacs par palette

Rendement / Consommation

- 4 - 6 kg/m² with 8x10 mm notched trowel
- 7 - 8 kg/m² with 15x20 mm notched trowel

Conservation

Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce produit sont garantis comme étant d'excellente qualité pendant un (1) an s'ils sont conservés au-dessus du sol dans un endroit sec. Un taux d'humidité élevé réduira la durée de conservation des produits ensachés.

Limites d'utilisation

- NE PAS utiliser sur les constructions en béton qui ont été construites depuis moins de 3 mois.
- Sur les substrats à base de gypse ou d'anhydrite, utiliser au préalable le primaire PRIMER PLUS ou PRIMER SUPERIOR.
- NE PAS utiliser sur des surfaces où il faut pouvoir circuler rapidement.
- NE PAS utiliser sur des surfaces en bois, métal, caoutchouc, PVC ou linoléum.
- NE PAS utiliser avec des pierres sensibles à l'humidité dans un environnement humide.
- Utiliser la version blanche pour le marbre/la pierre blanche ou claire.
- NE PAS mélanger avec d'autres ciments ou adhésifs.
- Les adhésifs/mastics et mortiers pour les carreaux de céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont

pas destinés à remplacer les membranes d'étanchéité. Lorsqu'une barrière étanche est nécessaire, utiliser une membrane d'imperméabilisation LATICRETE®.

Recommandations

- Consulter la FDS pour plus d'informations sur la sécurité.
- Par temps froid, protéger de la circulation le travail fini jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.
- Contient du ciment. Peut irriter les yeux et la peau. Éviter le contact avec les yeux ou le contact prolongé avec la peau. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.
- Tenir hors de portée des enfants.

4. DONNÉES TECHNIQUES



Informations COV/LEED

- GEV EMICODE : EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR : A+

Propriétés physiques

Base :	Ciment, granulats, additifs		
Couleur :	Blanc ou gris		
Densité apparente :	~ 1,25 g/cm³		
Taille maximale du grain :	~ 0,5 mm		
Inflammabilité :	Non		
Classification EN 12004-1 :	C2 TE		
	Valeur	Exigence	Méthode d'essai
Force d'adhérence en traction :	~ 1,6 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²	12004-2 8,3
Force d'adhérence en traction après immersion dans l'eau :	~ 1,2 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²	12004-2 8,3
Force d'adhérence en traction après vieillissement thermique :	~ 1,2 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²	12004-2 8,3
Force d'adhérence en traction après les cycles de gel-dégel :	~ 1,3 N/mm²	≥ 1,0 N/mm²	12004-2 8,3
Temps ouvert : force d'adhérence en traction après 30 min.	~ 0,5 N/mm²	≥ 0,5 N/mm²	12004-2 8,1
Glissement :	~ 0,2 mm	≤ 0,5 mm	12004-2 8,2
Résistance aux températures :	De -30 °C à +90 °C		

Propriétés d'application

Consistance :	Crémeux
Densité humide :	~ 1,60 g/cm³
Ratio du mélange :	~29 % (7,25 l d'eau par sac de 25 kg)
Température d'application :	+ De 5 °C à + 35 °C
Temps de travail :	~ 3 heures
Temps d'ouverture :	~ 30 min.
Épaisseur maximale :	~ 10 mm
Temps d'attente avant la circulation des piétons :	~ 12 heures
Temps d'attente avant la fixation :	~ 12 heures
Temps d'attente pour les conditions optimales de service :	~ 7 jours
Durcissement final :	~ 28 jours

(23 °C, 50 % d'humidité relative)

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du

produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Préparation de la surface

Toutes les surfaces doivent être préservées entre 5 °C et + 35 °C et structurellement saines, propres et exemptes de saleté, huile, graisse, peinture, produits de protection pour béton ou produits de cure. Les substrats en gypse, anhydrite ou particulièrement absorbants doivent être traités avec un primaire tel que PRIMER PLUS ou PRIMER SUPERIOR. Les dalles de béton ou la maçonnerie sèches et poussiéreuses doivent être humidifiées et l'excès d'eau balayé.

Mélange

Utiliser un seau de mélange propre avec de l'eau propre et potable. Ne pas ajouter d'autres granulats ou liants hydrauliques au 325 FLEX. Rapport de mélange : environ 7,25 litres par sac de 25 kg. Mélanger à la main ou à l'aide d'un mélangeur à vitesse lente, jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et applicable à la truelle.

Laisser reposer pendant 3 à 5 minutes. Remixer brièvement avant l'application, sans ajouter plus d'eau ou de poudre. L'adhésif doit être utilisé dans les 3 heures. Pendant l'utilisation, remuer de temps en temps pour que le mélange reste mousseux. Ne pas tempérer avec de l'eau.

Application

Appliquer l'adhésif sur le substrat avec le côté plat de la truelle, en appuyant fermement pour faire pénétrer dans la surface. Peignez sur le mortier supplémentaire avec le côté denté, en une couche uniforme et continue. Utiliser l'adhésif dans le temps imparti. ***Si le mélange durcit, ne pas essayer de rétablir la maniabilité en ajoutant de l'eau.***

Une fois la pose terminée, protéger l'ouvrage fini de la pluie pendant les 24 heures suivant la pose. Par temps froid, protéger le travail fini pendant les premières 48 heures.

Remarque : utiliser une truelle dentelée de la taille appropriée pour vous assurer que l'adhésif adhère au carrelage, en couvrant au moins 95 % à 100 % de l'arrière du carrelage pour les installations intérieures et 100 % pour les installations extérieures ou dans les zones soumises à un trafic intense.

Pour les applications dans les zones exposées au gel ou soumises à des contraintes mécaniques particulières (extérieur, dallages/revêtement de sol soumis à de lourdes charges, matériaux d'épaisseur inégale), l'adhésif doit être étalé aussi bien sur le substrat que sur l'arrière du carrelage (méthode du double étalement).

Fixation

Pose du mortier après un minimum de 12 heures de durcissement à 23 °C à 50 % d'humidité relative. Les conditions peuvent modifier le temps de prise et de séchage. Appliquer le mortier SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, PERMACOLOR® SELECT ou PERMACOLOR® SELECT FINE.

Nettoyage

Nettoyer les outils et le carrelage à l'eau pendant que le mortier est frais.

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN

LATICRETE® et LATAPOXY® sont des produits de haute qualité conçus pour réaliser des poses durables et éviter l'entretien. Toutefois, les performances et la durabilité peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits, en fonction des produits de nettoyage utilisés.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
- FD 770 : Fiche technique du produit PRIMER PLUS
- FD 0771 : Fiche technique du produit PRIMER SUPERIOR
- FD 2810 : Fiche technique du produit PERMACOLOR® SELECT
- FD 1160 : Fiche technique du produit PERMACOLOR® SELECT FINE
- FD 65316 : Fiche technique du produit SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT