



SPARTACOTE™ Rodapié de cemento de uretano

DS-36573E-0324

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPARTACOTE™ Rodapié de cemento de uretano

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SPARTACOTE Rodapié de cemento de uretano crea una transición impecable entre el piso y la pared. Indicado para usarse dentro de los sistemas SPARTACOTE Cemento de uretano ATS y SL para aplicaciones industriales que experimentan choques térmicos, impactos, abrasión y exposición química. Consta de líquidos de las partes A y B, polvo de lechada para rodapié y, opcionalmente, SPARTACOTE Pigmentos de cemento de uretano.

Colores disponibles: gris medio, gris oscuro, tostado, verde, rojo y negro

Usos

- Rodapié integral en los sistemas SPARTACOTE Cemento de uretano ATS y SL.
- Entornos de procesamiento en húmedo
- Fabricación de bebidas y alimentos
- Cocinas comerciales
- Plantas de procesamiento químico
- Plantas de fabricación farmacéutica
- Fábricas de cerveza

Ventajas

- Transición impecable entre el piso y la pared
- Excelente resistencia a la abrasión, los impactos y productos químicos
- Resistente al choque térmico
- Resistente al crecimiento de hongos según la norma ASTM G-21

Sustratos adecuados

Presentación

Líquidos Parte A y B

9250-0001-1 Parte A: 1 gal (3.7 L) de líquido

9252-0005-1 Parte B: 1 gal (3.7 L) de líquido

Relleno para rodapié

9249-0028-1 Rodapié: polvo de 28.5 lb (12.9 kg)

Pigmentos de cemento de uretano

9260-0001-1 Gris medio: 1 lb (0.5 kg) de pigmento

9261-0001-1 Gris oscuro: pigmento de 1 lb (0.5 kg)

9262-0001-1 Tostado: 1 lb (0.5 kg) de pigmento

9263-0001-1 Verde: 1 lb (0.5 kg) de pigmento

9264-0001-1 Rojo: 1 lb (0.5 kg) de pigmento

9264-0001-1 Negro: pigmento de 1 lb (0.5kg)

"

Limitaciones

- No instale baldosas o piedras cuando la temperatura de la superficie sea inferior al punto de congelación (32 °F [0 °C]).
- Los adhesivos, masillas, morteros y lechadas para baldosas cerámicas, losas, ladrillos y piedras no están diseñados para funcionar en reemplazo de las membranas de impermeabilización. Use LATICRETE® Membrana impermeabilizante (consulte la sección 10 sobre SISTEMAS DE ARCHIVO).
- NO adhiera en aglomerados, lauán, Masonite® o superficies de madera noble.
- Este producto no está diseñado para usarse en aplicaciones sumergidas. Para estas aplicaciones use 254 Platinum, 257 Titanium o MULTIMAX Lite.
- No se recomienda mezclar más de un tipo de kit de sistema de adhesivo con una bolsa de base adhesiva.

Precauciones

- SOLO PARA USO PROFESIONAL
- Irrita la piel

- Provoca irritación grave en los ojos
- Lea detenidamente todas las hojas de datos técnicos, las guías de aplicación, la exención de responsabilidad sobre la garantía y las hojas de datos de seguridad (SDS) antes de usar el producto. Las guías de aplicación están disponibles en www.laticrete.com.
- Puede provocar daños a los órganos en caso de exposición prolongada o repetida
- Puede producir reacción alérgica en la piel
- Nocivo si se inhala
- Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala
- Puede causar irritación respiratoria
- Se sospecha que provoca cáncer
- Mantener fuera del alcance de los niños

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

La instalación de SPARTACOTE Rodapié de cemento de uretano deberá hacerse antes de aplicar el piso para garantizar una transición limpia.

Todas las superficies deben imprimarse con SPARTACOTE Capa superior de cemento de uretano antes de la instalación del rodapié. Consulte las instrucciones en DS 14.5.

Preparación de superficie: concreto

Los sistemas para pisos SPARTACOTE Cemento de uretano pueden instalarse sobre el concreto después de 7 días, como mínimo, o cuando el concreto alcance una fuerza de compresión mínima de 3,500 psi (24.1 MPa), lo que permitirá la preparación de superficie adecuada. Sin embargo, el movimiento, la contracción o las grietas que puedan producirse en el concreto al principio del curado se reflejarán en los pisos definitivos de SPARTACOTE Cemento de uretano.

Las superficies por recubrir deben estar libres de grasa y de cualquier otro contaminante que pueda impedir la adhesión. Antes de la aplicación, compruebe siempre que la superficie no presente inhibidores de adhesión. El concreto que se haya contaminado con productos químicos u otras sustancias ajenas debe neutralizarse o eliminarse. Cualquier reparación debe tratarse antes de la aplicación y debe repararse de acuerdo con las normas ICRI.

El concreto debe ser perfilado mecánicamente según el ICRI CSP-4 a 5. Asegúrese de eliminar toda la lechada

superficial antes de aplicar el recubrimiento. La superficie preparada debe tener una resistencia a la tracción de 200 psi (1.4 MPa) o mayor cuando se prueba de acuerdo con la norma ASTM C1583.

Todas las irregularidades de la superficie de concreto, grietas, juntas de dilatación, juntas de control y acabados deben tratarse y prepararse adecuadamente antes de la aplicación del piso. Para evitar que se levante o se desprenda, se deben cortar ranuras (mínimo 5/16" de ancho x 5/16" de profundidad) (7.9 x 7.9 mm) en todos los acabados, juntas, columnas, entradas, paredes y desagües. Las juntas de movimiento y las grietas se reflejarán en los pisos definitivos instalados de SPARTACOTE Cemento de uretano.

Mezcla

Proporción de mezcla

1/4 galones parte A : 1/4 gal parte B : 28.5 lb rodapié : 1 lb pigmento

0.9 L parte A : 0.9 L parte B: 11.7 kg rodapié : 0.5 kg pigmento

No mezcle más cantidad de material de la que pueda aplicar en el tiempo de trabajo de 15 minutos.

Vierta 1/4 galón (0.9 L) de la parte A en el balde de mezcla. Agregue 1 paquete de SPARTACOTE Pigmento de cemento de uretano en polvo a la parte A y mezcle con un taladro con paleta mezcladora de baja velocidad por unos 15 segundos. Agregue 1/4 galón (0.9 L) de la parte B y mezcle durante otros 15 segundos más. Añada gradualmente el contenido completo de la bolsa de SPARTACOTE Relleno para rodapié de cemento de uretano (28.5 lb) (12.9 kg) a la mezcla líquida y mezcle muy bien hasta que todas las partículas se hayan impregnado; por lo general, son dos minutos.

Aplicación

Una vez que el material esté mezclado (dentro de 3 minutos), extienda el material de la mezcla del rodapié sobre las superficies imprimadas usando una llana de mano. Use una llana de rodapié para compactar y dar forma al perfil del rodapié. No trabaje el mortero en exceso.

Deje que el rodapié se seque entre 6 y 8 horas, como mínimo, antes de continuar con la instalación del sistema para pisos SPARTACOTE Cemento de uretano restante.

De manera opcional, aplique una capa superior final sobre todo el sistema SPARTACOTE Cemento de uretano para lograr una mejor estabilidad contra los rayos ultravioleta, y resistencia a la abrasión, las manchas y los productos químicos. Consulte a un representante de servicio técnico de LATICRETE para conocer las mejores opciones.

Limpeza de herramientas

Limpe las herramientas con alcoholes minerales

Notas

Las muestras y áreas de prueba en campo son necesarias para validar las características relacionadas con el rendimiento y la apariencia (incluidas, entre otras, color, variaciones propias de la superficie, desgaste, antiespolvoreo, resistencia a la abrasión, resistencia a productos químicos, resistencia a manchas, coeficiente de fricción, etc.) para garantizar el rendimiento del sistema dentro de las especificaciones para el uso esperado y determinar la aprobación del sistema de recubrimiento.

La variabilidad de las condiciones del emplazamiento de trabajo (tales como preparación de superficie, luz solar, humedad, punto de rocío, temperatura, entre otras) durante la aplicación de los productos SPARTACOTE puede conducir a ojos de pez, ampollado, perforaciones, arrugas o desgasificación de aire en el concreto y, por lo tanto, no se consideran defectos del producto. Es posible que se necesite una doble imprimación, graduación o aplicación de emparejamiento.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 1 Year Product Warranty (US - English)

8. MANTENIMIENTO

Los sistemas SPARTACOTE Cemento de uretano no tienen un color estable, a menos que se aplique una capa superior resistente a los rayos ultravioletas | No instale sobre concreto húmedo | La temperatura del sustrato debe ser de entre 40 °F (4 °C) y 85 °F (29 °C) | Los pisos deben tener una pendiente adecuada para que el agua drene y no quede estacanda | Deben retirarse los derrames lo antes posible para evitar

peligros potenciales | La temperatura del material en el momento de la instalación debe estar entre 50 °F (10 °C) y 80 °F (26 °C)

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono:

+1.203.393.0010, ext.

1235

Fax:

+1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: Garantía de productos de 1 años de LATICRETE
- DS 014.5: SPARTACOTE Capa superior de cemento de uretano
- DS 014.4: SPARTACOTE Cemento de uretano ATS
- DS 35237.0: SPARTACOTE Cemento de uretano SL
- TDS 420: SPARTACOTE Guía de mantenimiento de pisos

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.