



# STONETECH® Sellador y Acabado de Semi Brillo

DS-220.5E-0724

**Globally Proven  
Construction Solutions**



- Fórmula de base acuosa: mejor para usted y para el medioambiente
- Para uso en interiores sobre piedra texturizada, baldosa porosa, mampostería y lechada

## Sustratos adecuados

## Presentación EE. UU.

- ST336-1202: envase de muestra de 2 oz (59 ml), 12 unidades/caja
- ST336-0632: envase de cuarto de galón/32 oz (946 ml), 6 unidades/caja
- ST336-0401: envase de galón/128 oz (3.8 l), 4 unidades/caja

## CANADÁ

- ST366-0632: envase de cuarto de galón/32 oz (946 ml), 6 unidades/caja

## Rendimiento aproximado

- Hasta 300 ft<sup>2</sup> por galón (27.9 m<sup>2</sup>/3.8 litro)
- Hasta 75 ft<sup>2</sup> por cuarto de galón (7 m<sup>2</sup>/946 ml)

*El rendimiento puede variar en función de la porosidad de la superficie.*

## Limitaciones

- No debe utilizarse en superficies esmaltadas, apomazadas, pulidas o no absorbentes (baldosa de cerámica, baldosa de porcelana), pisos y plataformas de madera, duchas, encimeras o zonas con mucha humedad.

## Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- Inhalación: lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para que pueda respirar. Acuda al médico si persisten las molestias.
- Contacto con la piel: lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Lavar la piel con agua y jabón. Acudir al médico si la irritación aparece y persiste.
- Contacto con los ojos: enjuáguese inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y

## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® Sellador y Acabado de Semi Brillo

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235  
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® Sellador y Acabado de Semi Brillo es un sellador mejorador de base acuosa que deja un recubrimiento semibrillante y resistente sobre piedra, baldosa porosa, mampostería y lechada. Protege las superficies interiores contra las manchas y transforma el aspecto añadiendo un brillo sutil y profundizando el color natural.

### Usos

- Solo para interiores
- Salpicaderos
- Pisos
- Paredes

### Ventajas

- Deja un brillo sutil y profundiza el color
- Protege contra manchas de aceite y agua
- Proporciona un recubrimiento muy resistente

es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Consulte a un médico de inmediato.

- Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Si vomita, mantenga la cabeza baja para que no ingrese contenido del estómago en los pulmones. Acuda al médico. Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
- PRECAUCION: PUEDE CAUSAR IRRITACION RESPIRATORIA. No ingerir. Evitar la exposición prolongada a los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. Para uso repetido o profesional, se recomienda un respirador aprobado y guantes. Consultar la FDS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congelar ni almacenar por encima de 100 °F (38 °C). No mezclar con otros productos químicos. No verter en cursos de agua naturales.

#### 4. DATOS TÉCNICOS

##### Información del producto VOC/LEED

null<400 g/L (excluding water) for EPA purposes

##### Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Opaco, blanco
Olor	Ligeramente acrílico
pH	6.7
Gravedad específica	1.01

##### Propiedades de trabajo

Curado completo	24 - 48 horas
-----------------	---------------

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

#### 5. INSTALACIÓN

##### Preparación de superficie

Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Use solo según las instrucciones. Realice siempre una prueba en una pequeña zona para determinar el método de aplicación adecuado, la obtención de los resultados deseados y para garantizar una buena adhesión. La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de cualquier sellador o recubrimiento antes de la aplicación. La aplicación sobre una superficie sucia o polvorienta afectará la adhesión y el aspecto. Evite aplicar bajo la luz directa del sol; la temperatura de la superficie debe ser 50 °F-80 °F (10 °C-27 °C). STONETECH® Sellador y Acabado de Semi Brillo no debe aplicarse sobre una superficie húmeda o mojada.

Evite aplicar sobre superficies no previstas para el tratamiento. Para instalaciones nuevas con lechada, el sellador puede aplicarse a partir de las 72 horas después de la lechada. Las losas de concreto fresco requieren un mínimo de 28 días para fraguar antes de aplicar el sellador. Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que la superficie tratada esté seca.

##### Instrucciones

1. AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR. No diluya antes de aplicar.
2. Aplique entre 1 y 3 capas generosas y uniformes de STONETECH Sellador y Acabado de Semi Brillo con una brocha de cerdas naturales, un rodillo de pintura o una almohadilla. No aplique el producto con un pulverizador. Evite encharcar el producto durante la aplicación.
3. Dejar pasar entre 30 y 45 minutos entre capas o hasta que la superficie esté seca.
4. El tráfico en la superficie puede comenzar 12 horas después de la aplicación final; mantenga la instalación seca durante un mínimo de 12 horas; el curado completo se logra en 24-48 horas.
5. Mantenga las superficies limpias y secas, ya que las superficies acabadas pueden volverse resbaladizas cuando están mojadas.
6. Limpie inmediatamente con agua las herramientas utilizadas durante la aplicación.

##### Desgaste previsto

- Hasta 5 años. Puede ser necesario retocar con mayor frecuencia en las zonas de mayor tránsito.

#### 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

##### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

##### Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en [laticrete.com](http://laticrete.com)

##### Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

#### 7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)

#### 8. MANTENIMIENTO

Los limpiadores altamente alcalinos, ácidos, amoniacados o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario. Además, pueden degradar el sellador, lo que afectará negativamente la resistencia a

las manchas. Se recomienda la limpieza rutinaria de baldosas y piedras con un limpiador de pH neutro como STONETECH® Stone & Tile Cleaner. Nota: Antes de utilizar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosas, piedra, etc., haga una prueba en una zona discreta o en un trozo de baldosa para asegurarse de obtener los resultados deseados. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262 - Guía para el cuidado de piedra y baldosas.

## 9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext.  
1235

Fax: +1.203.393.1948

### Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web [laticrete.com](http://laticrete.com). A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto
- DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner
- TDS 262: Guía para el cuidado de piedras y baldosas

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.