



# STONETECH® Sellador de piedra, azulejos y lechada

DS-278E-0724

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® Sellador de piedra, azulejos y lechada

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® Sellador de Piedra, Azulejos y Lechada es un sellador penetrante de base acuosa que protege contra las manchas en piedra natural, baldosa, mampostería y lechada en aplicaciones interiores y exteriores. Mejor para usted y para el medioambiente, STONETECH Sellador de Piedra, Azulejos y Lechada es más seguro que las fórmulas a base de disolventes y cuenta con una garantía de 10 años.

### Usos

- Encimeras
- Salpicaderos
- Pisos
- Paredes

### Ventajas

- Ofrece protección contra las manchas
- Protege la piedra natural, las baldosas, la mampostería y la lechada

- Preserva el aspecto original de la superficie
- Fórmula a base de agua
- Para uso interior y exterior

### Sustratos adecuados

#### Presentación

##### EE. UU.

- ST335-1202: envase de muestra de 2 oz (59 ml), 12 unidades/caja
- ST335-0632: envase de cuarto de galón/32 oz (946 ml), 6 unidades/caja
- ST335-0401: envase de galón/128 oz (3.8 l), 4 unidades/caja

##### CANADÁ

- ST365-0632: envase de cuarto de galón/32 oz (946 ml), 6 unidades/caja

#### Rendimiento aproximado

Hasta 225 ft<sup>2</sup>/cuarto de galón (20.9 m<sup>2</sup>/946 ml)/una sola capa

Hasta 900 ft<sup>2</sup>/galón (83.6 m<sup>2</sup>/3.8 l)/una sola capa

#### Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- Inhalación: en altas concentraciones, los vapores pueden ser irritantes para el sistema respiratorio.
- Contacto con la piel: puede causar irritación de la piel
- Contacto con los ojos: puede causar irritación ocular
- Ingestión: puede causar molestias si se traga.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Instrucciones de almacenamiento y manipulación: evitar la exposición prolongada a los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. No ingiera este producto. Evite el contacto con los ojos y con la piel. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No congelar ni almacenar por encima de 100 °F (38 °C). No mezclar con otros productos químicos. No verter en cursos de agua naturales.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Información del producto VOC/LEED

<250 g/L (excluida el agua) a efectos de la EPA

<5 g/L (incluida el agua) a efectos de LEED y estatales de los EE. UU. (recubrimiento con bajo contenido de sólidos)

## Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Ámbar claro
Olor	Leve
pH	9-11
Gravedad específica	1.009

## Propiedades de trabajo

Curado completo	24 - 72 horas
-----------------	---------------

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

## 5. INSTALACIÓN

### Preparación de superficie

Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Use solo según las instrucciones. Siempre haga una prueba en una zona pequeña y que no llame la atención con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Permita que las nuevas instalaciones de lechada se curen durante un mínimo de 72 horas antes de la aplicación. Asegúrese de que la superficie esté limpia y sin ceras ni recubrimientos. Este sellador puede aplicarse sobre superficies húmedas una hora después de haber eliminado el agua estancada. La temperatura de la superficie debe estar entre 50 °F y 80 °F (entre 10 °C y 26 °C). Asegúrese de que la zona está bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie esté seca. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de la zona hasta que se reanude el tránsito peatonal.

### Aplicación

1. Asegúrese de que el tapón esté cerrado y sellado, y agite bien antes de usar.
2. Cubra las superficies que no se vayan a tratar.
3. Aplique una capa generosa y uniforme con una almohadilla, un rodillo, una brocha o un pulverizador de baja presión.
4. Deje que el sellador penetre en la superficie, entre 10 y 15 minutos. Durante este tiempo, mantenga la superficie húmeda con sellador, añadiendo más según sea necesario. **NO DEJE QUE EL SELLADOR SE SEQUE COMPLETAMENTE EN LA SUPERFICIE.**
5. Seque bien toda la superficie con toallas limpias y absorbentes.
6. Puede ser necesaria una segunda capa para superficies porosas y absorbentes. Si se precisa una segunda capa, debe aplicarse en los 30 y 40 minutos siguientes a la aplicación inicial, como se indica en los pasos 3 a 5.
7. Si aparecieran restos de sellador, vuelva a humedecer la sección de la superficie afectada con sellador. Agite

la superficie con una esponja blanca de nailon para aflojar los residuos y séquela con una toalla limpia y absorbente.

8. Se logra un curado completo en 24-72 horas. El uso de la superficie tratada puede reanudarse entre 6 y 8 horas. Si la superficie tratada debe volver a utilizarse antes, cúbrala con papel de colofonia rojo para protegerla hasta que se haya logrado el curado completo.
9. Limpie con agua las herramientas utilizadas durante la aplicación.

### Desgaste previsto

- Hasta 5 años en superficies interiores
  - Hasta 3 años en superficies exteriores
- Para obtener los mejores resultados, vuelva a aplicar anualmente.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

### Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788  
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

## 7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

## 8. MANTENIMIENTO

Los limpiadores altamente alcalinos, ácidos, amoniacados o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario; además, pueden degradar el sellador STONETECH utilizado, lo que afectará negativamente su resistencia a las manchas. Se recomienda realizar la limpieza rutinaria de azulejos y piedras con un limpiador de pH neutro, como STONETECH® Limpiador de piedras y azulejos. Para suciedad resistente o difícil de eliminar, use STONETECH KlenzAll™ Limpiador, una almohadilla de nailon para restregar o un cepillo de cerdas duras y mango largo. Nota: Antes de utilizar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosas, piedra, etc., haga una prueba en una zona discreta o en un trozo de baldosa para asegurarse de obtener los resultados deseados. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262 - Guía para el cuidado de piedras y baldosas.

## 9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext.  
1235

Fax: +1.203.393.1948

### Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web [laticrete.com](http://laticrete.com). A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.10ST: garantía de producto LATICRETE®
- DS 211.0: STONETECH® Limpiador de Piedras y Azulejos
- DS 215.0: STONETECH KlenzAll™ Limpiador
- TDS 262: Guía para el cuidado de piedras y baldosas

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.