



HYDRO BAN[®] Curado rápido

DS-670.4E-0624

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

HYDRO BAN[®] Curado rápido

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HYDRO BAN Curado rápido es una membrana de impermeabilización, de aplicación rápida, fina y líquida lista para usar que cumple con la norma ANSI A118.10. Cuenta con tecnología de curado húmedo, lo que le permite curar, incluso en ambientes húmedos, fríos y mojados. El curado rápido posibilita realizar pruebas de estanqueidad en el término de 30 minutos de la instalación, lo que permite a los contratistas instalar un sistema de ducha en un día. Diseñado para instalaciones de baldosa comerciales y residenciales. El curado rápido, adecuado para sustratos de interior, crea una barrera de impermeabilización continua con una adhesión deslumbrante. Se une directamente a conjuntos de drenaje de metal, PVC, acero inoxidable y ABS.

Usos

- Interior y exterior
- Piscinas, fuentes y artefactos acuáticos

- Bases, cabinas de duchas y circundantes de tinas
- Baños y lavanderías industriales, comerciales y residenciales
- Spas y jacuzzis
- Cocinas y áreas de preparación de alimentos
- Terrazas y balcones sobre espacios no ocupados
- Encimeras

Ventajas

- Puede usarse en ambientes húmedos, fríos y mojados.
- Posibilita realizar una prueba de estanqueidad en 15 min después de la aplicación de la 2.a capa a 70 °F (21 °C) o más
- Posibilita una supresión de grietas de hasta 1/16" cuando se aplica a un espesor de 30 milésimas de pulgada; en el caso de grietas de mayor tamaño, como en rincones, esquinas, juntas de movimiento y otras áreas de transición, deberá usarse un tejido[^]
- Se adhiere directamente a accesorios de plomería de metal, PVC y ABS solamente
- Delgado; espesor de solo 0.012" (0.3 mm) luego del curado
- Clasificación de "servicio pesado" según los niveles de rendimiento del TCNA (Ref: Prueba de piso Robinson según la norma ASTM C627-18)
- Supera los requisitos de las normas ANSI A118.10
- Tiempo de curado excepcionalmente rápido para un menor tiempo de espera para colocar el revestimiento
- No inflamable
- Instale baldosa, ladrillo y piedra directamente sobre la membrana
- Ecológico, bajo contenido de COV[^] Para brechas de 1/16" (1.5 mm) o más, consulte la DS 670.4 para obtener las instrucciones completas. Consulte la sección de precauciones para obtener más información sobre el curado

Sustratos adecuados

Presentación

Balde de 1 galones (3.8 L)

Rendimiento aproximado

Unidad de 1 galones: 134 ft²/gal (12.4 m²/3.8 L)

Limitaciones

- NO adhiera el producto a OSB, tableros de partículas, lauánde madera contrachapada con pegamento para interiores, Masonite® o superficies de madera dura.
- Los adhesivos, masillas, morteros y lechadas para baldosas cerámicas, losas, ladrillos y piedras no están diseñados para funcionar en reemplazo de las membranas impermeabilizantes. Cuando se requiera una membrana de impermeabilización, use HYDRO BAN Curado rápido.
- No debe usarse como membrana primaria para techos sobre espacios ocupados. Para más información sobre la instalación de baldosa sobre plataformas de madera o sobre espacios ocupados o terminados, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 157 "Instalación exterior de losa y piedra sobre espacios ocupados".
- No use sobre juntas de expansión dinámicas, grietas estructurales o grietas con movimiento diferencial vertical (consulte las instrucciones de instalación de HYDRO BAN® Curado rápido, DS 671.5, para conocer las instrucciones completas).
- La instalación de membranas impermeabilizantes en aplicaciones sumergidas se debe realizar de manera que se cree un "efecto de base impermeable" continuo sin espacios vacíos ni interrupciones. Por lo tanto, no se recomienda colocar membranas impermeabilizantes en áreas limitadas (por ejemplo, solamente a la altura del nivel del agua) en aplicaciones sumergidas.
- No debe usarse sobre grietas de más de 1/16" (3 mm) de ancho sin tejido.
- No apto para el uso sobre grietas estructurales ni grietas con desplazamiento vertical.
- No lo use como barrera de vapor (especialmente en salas de vapor).
- No exponga la membrana al sol o a la intemperie durante más de 30 días sin protección.
- No los exponga a disolventes de goma ni cetonas.
- Debe cubrirse con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo, capas de mortero de capa gruesa en seco, terrazo u otro acabado que soporte el tráfico. Use paneles de protección como cubierta temporal.
- Se debe obtener la aprobación por parte de las autoridades locales de códigos de edificación antes de usar el producto en bases de duchas.
- No instalar directamente sobre pisos de madera de una sola capa, tinas, duchas o fuentes de madera contrachapada u otras construcciones similares.
- No debe usarse debajo de cemento u otros acabados de estuco. Consulte al fabricante de estuco para conocer sus recomendaciones si se requiere una membrana impermeabilizante debajo de acabados de estuco.
- No debe usarse debajo de revestimientos autonivelantes o superficies de desgaste decorativas.
- No apto para el uso en fachadas exteriores.
- No apto para el uso en salas de vapor. Nota: Las superficies deben ser estructuralmente firmes,

estables y lo suficientemente rígidas para soportar el peso de baldosas de cerámica/piedra, ladrillo fino y acabados similares. La deflexión del sustrato bajo todas las cargas vivas, muertas y de impacto, incluidas las cargas concentradas, no debe exceder la L/360 para instalaciones de baldosas/ladrillos de cerámica de lecho delgado o la L/480 para instalaciones de piedra de lecho delgado (L = longitud de separación).

Precauciones

- Lea y comprenda la ficha de datos técnicos y la hoja de datos de seguridad del producto.
- El espesor de cada capa es de 0.006" (0.15 mm). Se requieren dos capas. Busque poros u otros defectos superficiales y repárelos con más HYDRO BAN Curado rápido antes de la prueba de estanqueidad.
- Deje que la membrana se cure durante 15 minutos (después de la segunda capa) antes de realizar la prueba de estanqueidad.
- En el caso de temperaturas <70°F (21 °C), deje que pasen 15 minutos adicionales por cada 10° debajo de los 70°.
- Nunca instale el producto en temperaturas extremas (<40°F (4°C) or >90 °F (32 °C)).
- Utilice un indicador de película húmeda para verificar el espesor.
- Realice la prueba de estanqueidad antes de aplicar la baldosa o piedra.
- En capas de mortero recientemente instaladas, deje que la capa de mortero fragüe lo suficiente antes de la aplicación, de modo que la capa superior de la capa de mortero no se dañe. Para obtener los mejores resultados, en lugar de usar una brocha o rodillo en la primera aplicación, HYDRO BAN Curado rápido puede aplicarse con una llana plana de acero o un fratacho de goma.
- En capas de mortero o concreto totalmente curados, recomendamos pulverizar una capa abundante de agua antes de aplicar HYDRO BAN Curado rápido para ayudar con el proceso de curado.
- Para mármoles blancos y de color claro, use un mortero de capa delgada blanco de cemento Portland de látex.
- Para mármol verde y sensible a la humedad, piedra y revestimiento con respaldo de resina y aglomerados, use LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico (consulte DS 633.0).

4. DATOS TÉCNICOS

Información del producto VOC/LEED

Este producto ha sido certificado por una baja emisión química (ULCOM/GG UL2818) bajo el programa de certificación UL GREENGUARD. Para emisiones químicas. Para materiales de construcción, acabados y recubrimientos (UL 2818 Standard) por UL Environment.

Normas aplicables

- Las especificaciones de la norma ANSI A118.10 están sujetas a cambios sin aviso. Los datos técnicos que

se muestran en las hojas de datos de productos y hojas de datos técnicos de LATICRETE son típicos, pero reflejan los procedimientos de pruebas de laboratorio llevadas a cabo en condiciones de laboratorio. El desempeño real en el campo y los resultados de prueba dependerán de los métodos de instalación y las condiciones del sitio. Los resultados de las pruebas de campo pueden variar debido a factores críticos propios del lugar de trabajo.

Propiedades físicas

Propiedades físicas	Método de prueba	HYDRO BAN® Curado rápido
Prueba hidrostática de 7 días	ANSI A118.10	Aprobado
Resistencia a roturas en 7 días	ANSI A118.10	230–300 psi (1.6–2.1 MPa)
Inmersión en agua en 7 días	ANSI A118.10	60–100 psi (0.4–0.7 MPa)
Adherencia al cizallamiento en 7 días	ANSI A118.10	130–150 psi (0.9–1.0 MPa)
Resistencia al corte en 28 días	ANSI A118.10	270–320 psi (1.9–2.2 MPa)
Transmisión de vapor de agua	ASTM E 96–00E1 Procedimiento B	.07 granos/h • ft ² (1.2 g/h • m ²)
Permeabilidad al vapor de agua	ASTM E 96–00E1 Procedimiento B	20 de permeabilidad 13.6 (ng/Pa • s • m ²)
Supresión de grietas	ANSI A118.12	Aprobado (desempeño estándar de 1/16" (1.5 mm))
Rendimiento del sistema	ANSI A118.10; ASTM C627-18; Calificación del TCNA	ciclos 1-12 "Pesado"
Fuerza de tensión para elongación		100%
Espesor total (seco)		12 milésimas de pulgada (0.3 mm)

Los datos provistos en la tabla de arriba deben ser usados por el profesional de diseño del proyecto para

determinar la idoneidad, la ubicación, la conformidad con los códigos de construcción y la adecuación constructiva general de un montaje de instalación determinado.

Tiempo de espera para colocar las baldosas

Sustrato	Tiempo de espera para colocar el revestimiento (en minutos)****
Concreto	30
Panel de cemento	30
Solado de panel de fibra	30

****Después de la aplicación de la segunda capa a 70 °F (21 °C) y con un 50% de HR. El tiempo de espera para colocar el revestimiento variará según el sustrato, la temperatura y la humedad relativa.

Propiedades de trabajo

HYDRO BAN® Curado rápido puede aplicarse con brocha, a rodillo fratacho o llana. Todas las áreas deben tener dos capas para garantizarlas capacidades de impermeabilización. Si se utiliza un rodillo de pintura, el sustrato no debería verse a través de HYDRO BAN Curado Rápido si se recubre con 0.012" (0.3 mm) de membrana (espesor total de 2 capas).

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Consulte las instrucciones de instalación completas en DS 670.4 antes de utilizar el producto.

CONDICIONES DEL SUSTRATO

- Las superficies deben ser firmes desde un punto de vista estructural, estables y lo suficientemente rígidas para soportar acabados con baldosa de cerámica, piedra, ladrillo delgado y similares. La deflexión del sustrato bajo todas las cargas vivas, muertas y de impacto, incluidas las cargas concentradas, no debe exceder la L/360 para instalaciones de baldosas/ladrillos de cerámica de lecho delgado o la L/480 para instalaciones de piedra de lecho delgado (L = longitud de separación).
- Para instalaciones de baldosa de cerámica de capa fina en las que se utilizará un material de adhesión cementicio, incluido un mortero de baldosa de formato grande y pesado (también conocido como mortero de capa media): variación máxima permitida en el sustrato de baldosa

- para baldosas con bordes menores de 15" (375 mm), la variación máxima permitida es de 1/4" en 10' (6 mm en 3 m) según el plano requerido, con una variación no superior a 1/16" en 12" (variación de 1.5 mm en 300 mm) cuando se mide desde los puntos altos en la superficie. Para baldosas con, como mínimo, un borde de 15" (375 mm) de longitud, la variación máxima permitida es de 1/8" en 10' (3 mm en 3 m) según el plano requerido, con una variación no superior a 1/16" en 24" (variación de 1.5 mm en 600 mm) cuando se mide desde los puntos altos en la superficie. En las unidades de sustrato modulares, como paneles exteriores de madera contrachapada encolada o unidades de mampostería de concreto adyacentes, los bordes adyacentes no pueden superar la diferencia de 1/32" (0.8 mm) en altura.

3. Las bases de sustrato deben alisarse con madera o suavemente con una llana de acero.
4. Consulte a un fabricante de materiales de acabado para determinar el contenido máximo de humedad admitida para sustratos debajo del material de acabado.
5. Las superficies deben estar a una temperatura de entre 45 °F (7 °C) y 90 °F (32 °C).
6. Brinde a los desagües una pendiente mínima de 1/4" por cada 1' (6 mm por cada 0.3 m).
7. El concreto y la mampostería no deben tener agentes de curado, pintura, selladores, repelentes de agua ni otros tratamientos que impidan la adhesión de la membrana.
8. Pisos de madera contrachapada (solo para interiores)
 - Construcción mínima para adhesión directa:
Contrapiso: Madera contrachapada encolada con machimbre, para exteriores, de 5/8" (15 mm) de espesor, sobre juntas de puente de 2" x 10" (40 mm x 240 mm, nominal) espaciadas 16" (400 mm) o.c. como máximo; sujete la madera contrachapada 6" (150 mm) o.c. a lo largo de los extremos de las planchas y 8" (200 mm) o.c. a lo largo de los apoyos intermedios con clavos de vástago ranurado 8d (65 mm) o tornillos; deje 1/8" (3 mm) entre las planchas; todos los extremos de las planchas deben estar apoyados en un miembro estructural; pegue las planchas a las juntas con adhesivo para construcción.
Solado: Madera contrachapada encolada para exteriores de 5/8" (15 mm) de espesor sujeta 6" (150 mm) o.c. a lo largo de los extremos de las planchas y 8" (200 mm) o.c. en el campo del panel (ambas direcciones) con clavos de vástago ranurado 8d (65 mm) o tornillos; deje 1/8" (3 mm) entre las planchas y 1/4" (6 mm) entre el piso y cualquier superficie contigua (use tejido de membrana antifisuras y de impermeabilización LATICRETE® de 6"

(15 mm) para reforzar todas las costuras de planchas de madera contrachapada); compense las viguetas de solado de las juntas en un suelo base y escalone las

juntas entre los extremos de la plancha; adhiera el solado al suelo base con adhesivo para construcción. Nota: No adhiera el producto a aglomerados, tableros de fibras orientadas (OSB), lauán, pino amarillo, madera tratada con químicos/presión, Masonite® ni madera noble. Consulte la hoja de datos técnicos 152 para conocer todos los detalles sobre pisos de madera contrachapada.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

1. Elimine el polvo, la tierra, aceite, grasa, pintura, lechada, eflorescencias, compuestos para fraguado, selladores, repelentes de agua y otros materiales que impidan la adhesión. Los accesorios de plomería de metal no deben tener aceite, grasa, óxido ni otros posibles agentes alteradores de la adhesión, que deberán removerse con papel de lija o cepillo de metal.
2. Humedezca las superficies secas y calientes, y escurra el agua de más; la membrana debe instalarse sobre una superficie húmeda.
3. Use Capa de mortero de curado rápido, 3701 Capa de mortero fortificado, 226 Capa de mortero grueso con 3701 Aditivo para morteros o un solado de látex para emparchar, armar, nivelar, enrasar o alisar sustratos. No use solados de yeso ni asfalto.
4. Las baldosas de piedra/cerámica existentes, las CMU vidriadas o el terrazo de cemento deben limpiarse y revestirse con skim, con aproximadamente 1/8" (3 mm) de 254 Platinum u otro mortero de capa delgada de látex adecuado.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Fratacho o llana, cinta métrica, rodillo de pintura con espuma o cubierta de felpa espesa, bandeja para rodillo, pincel, balde de agua y esponja, alcohol de frotar (para limpiar herramientas).

ADHESIÓN A SOLADO DE YESO VERTIDO DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE TCNA:

Los solados a base de yeso vertido deben cumplir con los requisitos del manual del TCNA relacionados con la fuerza de compresión y los requisitos de desempeño de ASTM C627 para el nivel de servicio anticipado, designado por el profesional de diseño. El espesor y el método de aplicación del solado de yeso vertido varían. Consulte las recomendaciones específicas del fabricante. El solado debe estar seco y curado de forma adecuada de conformidad con las recomendaciones del fabricante para obtener una instalación permanente. Las superficies que se cubrirán deben estar limpias y ser estructuralmente firmes, además de cumplir con el estándar de deflexión máxima permitida de L/360 para revestimiento cerámico y L/480 para piedra bajo la carga total anticipada. Las juntas de expansión se deben instalar de acuerdo con las pautas establecidas por el ANSI/TCNA. Aplique dos capas completas de HYDRO BAN Curado rápido al solado de yeso vertido de acuerdo con las pautas indicadas en esta hoja de datos

y la DS 670.5 Instrucciones de instalación de HYDRO BAN Curado rápido.

APLICACIÓN:

Trate previamente cualquier grieta, junta fría, junta de control y costura estable y no estructural con HYDRO BAN Curado rápido. En el caso de grietas, juntas frías, juntas de control y costuras de más de 1/16" (1.5 mm), use un tejido de membrana antifisuras y de impermeabilización de LATICRETE de 6" (15 mm).

CONSULTE LA TDS 670.5

Para usar con HYDRO BAN Drenajes lineales y con brida de unión, que además pueden ser del tipo de anillo de sujeción, con aberturas y de conformidad con la norma ASME A112.6.3. Aplique una capa de líquido de 6 milésimas de pulgada alrededor y sobre la mitad inferior del anillo de sujeción del drenaje. Después de 15 a 20 minutos, aplique una segunda capa de líquido de 6 milésimas de pulgada. (Cuando esté seca, aplique un listón de sellador, como LATASIL™, con LATASIL 9118 Sellador imprimador con un imprimador adecuado en el cuello del drenaje). Instale la mitad superior del anillo de sujeción del drenaje. Consulte las hojas de detalles 1 y 2, ilustración 7, y la sección de INSTALACIÓN DE ACABADOS para obtener información sobre cómo completar el tratamiento del desagüe.

Trate previamente las penetraciones (consulte la ilustración 6):

Llene los vacíos alrededor de tuberías, luces u otras penetraciones con un mortero de capa delgada fortificado con látex adecuado (por ejemplo, 254 Platinum) y deje que se endurezca. Aplique una capa de 6 milésimas de pulgada de HYDRO BAN® Curado rápido líquido en la penetración y alrededor de ella. Otra opción es introducir trozos de tejido antifisuras/de impermeabilización de 6" (150 mm) de ancho en el HYDRO BAN Curado rápido líquido. Cubra con una capa de 6 milésimas de pulgada de HYDRO BAN Curado rápido. Luego de aplicar la primera capa, espere de 15 a 20 minutos y cubra la superficie con una segunda capa de 6 milésimas de pulgada de HYDRO BAN Curado rápido líquido. Si es necesario, luego del secado, selle el tapajuntas con un sellador (p. ej., LATASIL™ con LATASIL 9118 Imprimador). Consulte el detalle 6 en la hoja de detalles WP300 y la sección INSTALACIÓN DE ACABADOS para obtener información sobre cómo completar el tratamiento de penetraciones.

Aplicación principal - HYDRO BAN Curado rápido (consulte la ilustración 3 y 5): Deje que todas las áreas pretratadas se sequen durante 15 a 20 minutos. Aplique una capa de 6 milésimas de pulgada de HYDRO BAN Curado rápido líquido con pincel o rodillo sobre el sustrato, incluso sobre las áreas pretratadas. Coloque membrana sobre los rincones y las esquinas pretratados, de modo que esas áreas tengan dos capas de HYDRO BAN Curado rápido líquido. Deje secar durante 15 a 20 minutos a 70 °F (21 °C), con una HR

del 50%. Aplique otra capa de 6 milésimas de pulgada de HYDRO BAN Curado rápido líquido sobre toda la superficie para sellar la membrana. Luego de dejar secar la última capa durante 15 a 20 minutos, inspeccione el estado final de la superficie para detectar poros, vacíos, zonas con menos espesor u otros defectos. Use más HYDRO BAN Curado rápido líquido para sellar los defectos. Los rincones, las esquinas, las uniones y las juntas de paneles deben tratarse previamente según lo descrito anteriormente. Protección Proteja la membrana recién instalada contra la exposición a la lluvia o agua de cualquier otro tipo por un mínimo de 30 horas a 70 °F (21 °C), con una HR del 50%, incluso si se cubre con revestimiento cerámico, piedra o ladrillo de capa delgada.

Prueba de estanqueidad

Asegúrese de que no haya poros en la aplicación de las dos capas de HYDRO BAN Curado rápido y espere, aproximadamente, 15 minutos después de la segunda capa a 70 °F (21 °C) o más, con una HR del 50%. Si se inunda el sustrato, escarifique el área con papel de lija, aplique otra capa de HYDRO BAN Curado rápido y vuelva a probar en 15 minutos.

INSTALACIÓN DE ACABADOS:

Transcurridos 30 minutos de la aplicación, podría instalarse baldosa de cerámica, piedra o ladrillo mediante el método de capa delgada con un mortero de capa delgada de látex. Deje que la membrana se cure durante 30 minutos a 70 °F (21 °C) y una HR del 50% antes de cubrir con concreto, mortero de capa gruesa, soleras, recubrimientos, revestimientos, adhesivos epóxicos, terrazo o pisos flexibles o de madera sensibles a la humedad. No debe usar adhesivos a base de solventes directamente sobre la membrana.

Drenajes y penetraciones

(consulte la ilustración 7 y el detalle 6): Deje un espacio mínimo de 1/4" (6 mm) entre los drenajes, tuberías, luces y otras penetraciones y el revestimiento cerámico, piedra o ladrillo circundantes. Use el sellador adecuado (por ejemplo, LATASIL con LATASIL 9118 Imprimador) y cordón de respaldo de espuma para sellar el espacio; no use lechada, relleno de juntas ni mortero de capa delgada.

Juntas de control

Las instalaciones de baldosas de cerámica, piedra y ladrillo deben incluir juntas rellenas de sellador sobre cualquiera de las juntas de control en el sustrato. Sin embargo, las juntas rellenas de sellador pueden desplazarse horizontalmente hasta el ancho de una baldosa desde la ubicación de la junta de control del sustrato para coincidir con el patrón de la junta de lechada. Consulte el plano de detalle 3.

Juntas de movimiento:

Las instalaciones de baldosa de cerámica, piedra y ladrillo deben incluir juntas de movimiento en rincones,

esquinas y otros cambios en el plano del sustrato, y sobre cualquier junta de movimiento en el sustrato (consulte los detalles 4 y 5). También se requieren juntas de movimiento en baldosas de cerámica, piedra y ladrillo en perímetros, en superficies de contención, en penetraciones y a los intervalos descritos en el manual del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (TCNA) para instalaciones de baldosa de cerámica, método EJ171. Use un cordón de respaldo de espuma y sellador adecuado (por ejemplo, LATASIL™ con LATASIL 9118 Imprimador).

Aplicación principal

Transcurridos 15 minutos de la última aplicación, inspeccione el estado final de la superficie para detectar poros, vacíos, zonas con menos espesor u otros defectos. Use más HYDRO BAN Curado rápido para sellar defectos.

Limpieza

El HYDRO BAN Curado rápido puede quitarse de las herramientas con alcohol isopropílico.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)
- 5 Year System Warranty (US) (English)
- 10 Year System Warranty (US) (English)
- 25 Year System Warranty (US) (English)
- LATICRETE Lifetime System Warranty (US) (English)

8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE y LATAPOXY sin acabado no requieren ningún mantenimiento. Sin embargo, el rendimiento y la durabilidad de la instalación pueden depender de que se dé un

mantenimiento adecuado a los productos provistos por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: Garantía de producto de LATICRETE®
- DS 230.05: Garantía del sistema de LATICRETE de 5 años (Estados Unidos y Canadá) DS
- 230.10: Sistema de LATICRETE de 10 años DS
- 025.0: Garantía del sistema de LATICRETE de 25 años (Estados Unidos y Canadá) DS
- 230.99: Garantía del sistema de LATICRETE de por vida (Estados Unidos y Canadá) DS
- 633.0: LATAPOXY® 300 Adhesivo DS
- 670.5: Instrucciones de instalación de HYDRO BAN® Curado rápido DS
- 6200.1: LATASIL™ TDS
- 152: "Adhesión de baldosa de cerámica, piedra o ladrillo sobre pisos de madera" TDS
- 157: "Instalación en exterior de baldosa y piedra sobre espacio ocupado".

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.