



L&M™ CURE W™ / L&M™ CURE W2™

DS-172.3E-0724

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

L&M™ CURE W™ / L&M™ CURE W2™

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

L&M CURE W es un agente de curado de concreto, con cera emulsionada, que cura el concreto formando una barrera contra la pérdida de humedad. L&M CURE W es un líquido apto para equipos de pulverización que ofrece un buen rendimiento de retención de agua sin manchar las superficies de concreto. L&M CURE W tiene un bajo contenido de COV y está listo para usar.

Descripción de la especificación

033000: Compuesto de curado que forma una membrana líquida. Cumplirá con las normas vinculadas con COV, tendrá base de cera, y cumplirá con los requisitos de la norma ASTM C 309, tipo 1, clase A, y con las reglamentaciones locales sobre calidad del aire. "L&M Cure W" es fabricado por LATICRETE International, Inc.

Usos

- L&M CURE W es un compuesto de curado efectivo que debe utilizarse solo en superficies en las que no se planifica aplicar revestimientos o recubrimientos subsiguientes.

Ventajas

- Muy poco olor, para aplicaciones en interiores
- Puede utilizarse en aplicaciones en concreto en interiores, exteriores, horizontales y verticales
- Se aplica fácilmente con equipos de pulverización convencionales
- Bajo contenido de COV
- Mejora la fuerza de compresión del concreto tratado al comparar con concreto no curado o curado de forma inadecuada

Sustratos adecuados

Presentación

5 galones (5 l)

55 galones (55 l)

Rendimiento aproximado

La porosidad de la superficie y la textura determinan la tasa de rendimiento. Para mejores resultados:

Acabados con escoba - 200 ft²/gal (4.9 m²/L)

Llana de acero - 300 ft²/gal (7.3 m²/L)

Limitaciones

- No use cuando deban aplicarse revestimientos subsiguientes
- Para la colocación por encima de los 40 °F (4 °C)
- Aplique el producto únicamente en superficies sin escarcha
- No aplique el producto sobre agua estancada
- No recomendado para concreto arquitectónico
- Vuelva a aplicar el producto si precipitaciones intensas lavan el trabajo en plano
- Limpie el exceso de producto pulverizado antes de que se seque

Precauciones

- Use gafas de protección
- Evitar que se congele
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Almacene el producto por encima de los 40 °F (4 °C)
- Revuelva bien antes de usar

- Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes del uso
- Se requieren muestras y áreas de prueba sobre el terreno para validar las características relacionadas con el rendimiento y la apariencia (incluidas, entre otras, el color, las variaciones propias de la superficie, el desgaste, la resistencia al polvo, a la abrasión, a productos químicos y a manchas, el coeficiente de fricción, etc.) para garantizar el rendimiento del sistema dentro de las especificaciones para el uso esperado y determinar la aprobación del sistema de pisos decorativos.

4. DATOS TÉCNICOS

Normas aplicables

- ASTM C 309, tipo 1 y 1D, clase A
- AASHTO M-148, tipo 1, clase A

Propiedades físicas

Propiedad	Observado
Color	Transparente*
Gravedad específica	1.00
Pérdida de humedad a 200 ft ² /gal (5m ² /L) 3 días	<0.5 kg/m ²
Tiempo de secado	4 horas
COV	95 g/L

* L&M CURE W™ es una emulsión blanca lechosa que queda transparente al secarse. También está disponible con tinte Rojo fugitivo.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

• Aplicación

El acabado de la superficie debe realizarse según los requisitos especificados antes de la aplicación de L&M CURE W™. Revuelva bien el producto antes del uso para garantizar una consistencia uniforme. No diluir. Aplique el producto de manera uniforme a superficies de concreto frescas después del alisado final cuando se haya disipado el agua de la superficie. Aplique el producto de manera uniforme en las superficies de concreto mediante pulverizador o rodillo a la tasa especificada. No permita la formación de charcos. Brinde una ventilación adecuada en un área cerrada, de alta humedad, sin ventilación. Aplique el producto después de que se disipe el agua residual de la superficie. Lave y escurra de inmediato el exceso de curado si no se ha

secado en el término de cuatro horas.

Limpeza

Antes del secado del producto, limpie los equipos con agua tibia y un jabón suave. Después del curado del producto, limpie los equipos con alcoholes minerales o agua caliente.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE y LATAPOXY sin acabado no requieren ningún mantenimiento. Sin embargo, el rendimiento y la durabilidad de la instalación pueden depender de que se dé un mantenimiento adecuado a los productos provistos por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- Hoja de datos DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.