



# STONETECH®

## High Gloss Finish & Sealer

**DIRECTIONS:** Read entire label before using. Use only as directed. Always test in a small inconspicuous area to determine appropriate application method, achievement of desired results, and to ensure good adhesion. Surface must be thoroughly clean, dry, and free of any sealers or coatings before application. Application to a dirty or dusty surface will affect adhesion and appearance. Avoid applying in direct sunlight, surface temperature should be 50°F–90°F (10°C–32°C). STONETECH® High Gloss Finish & Sealer should not be applied to a wet or moist surface. Avoid applying onto surfaces not intended for treatment. For new installations with grout, sealer can be applied as soon as 72 hours after grouting. Fresh concrete slabs require a minimum of 28 days to cure before applying the sealer. Keep children and pets out of the area until treated surface is dry.

1. SHAKE WELL BEFORE USING. Do not dilute before applying.
2. Liberally apply 1–3 even coats (2–6 mils WFT<sup>§</sup>) of STONETECH High Gloss Finish & Sealer with a natural bristle paint brush or paint roller. Avoid puddling of product during application. If using a brush or roller, apply one direction then quickly back roll or brush the opposite direction to ensure a uniform and level coat. Product may appear opaque or milky when applied but will dry clear.
3. Allow 30–45 minutes between coats or until the surface is dry.
4. Surface traffic may begin 12 hours after final application; keep installation dry for a minimum of 12 hours; full cure is achieved in 24–48 hours.
5. Keep surfaces clean and dry as finished surfaces may become slippery when wet.
6. Clean tools used during application immediately with water.

**COVERAGES:** 1 Gallon: Up to 300 ft<sup>2</sup> per gallon (27.9 m<sup>2</sup>/3.8 L), depending on the porosity of the surface. 1 Quart: Up to 75 ft<sup>2</sup> per quart (7 m<sup>2</sup>/946 ml) depending on the porosity of the surface.

**EXPECTED WEAR:** Up to 5 years. Touch up on higher traffic areas may be required on a more frequent basis.

**RECOMMENDED SURFACES:** Textured Stone, Slate, Travertine, Limestone, Saltillo, Concrete, Bluestone, Grout, Polished, and Matte Porcelain and Ceramic, and Encaustic Tiles. Not intended for use on glazed, honed, or non-absorbing surfaces, wood floors and decks, showers, countertops, or near pool areas.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.** Do not freeze or store above 100°F (38°C). Do not mix with other chemicals. Do not release to natural waterways.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to 1,4-Dioxane, which is known to the State of California to cause cancer, methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm, and ethylene oxide, which is known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**EMERGENCY FIRST AID PROCEDURES:** If swallowed, call a poison control center or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

**MEDICAL EMERGENCIES:** 1-800-690-3924

**INGREDIENTS:** Deionized water, acrylic polymer, epoxy diluent, ethylene glycol.

**VOC CONTENT:** <400 g/l (EPA); 100 g/l (for LEED and U.S. State purposes)

PROFESSIONAL & CONSUMER WARRANTY INFORMATION – limited warranty applies, for information & limitations go to: [laticrete.com/warranties](http://laticrete.com/warranties)

\*TO OBTAIN A PRODUCT DATA SHEET OR SDS DOCUMENT, GO TO: [LATICRETE.COM](http://LATICRETE.COM), PRODUCT DATA SHEET 282.0



+1.203.393.0010, ext.1235

[laticrete.com](http://laticrete.com)

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners. Made in Mexico, of US and global components.



# STONETECH®

## Sellador y acabado de alto brillo

**INSTRUCCIONES:** Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Utilícelo únicamente según las indicaciones. Siempre pruebe primero en un área pequeña y poco visible para determinar el método de aplicación adecuado, lograr los resultados deseados y asegurar una buena adhesión. La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de selladores o recubrimientos antes de la aplicación. La aplicación sobre una superficie sucia o con polvo afectará la adhesión y la apariencia del producto. Evite aplicar el producto bajo luz solar directa; la temperatura de la superficie debe estar entre 10 °C y 32 °C (50 °F y 90 °F). STONETECH® Sellador y Acabado de Alto Brillo no debe aplicarse sobre superficies húmedas o mojadas. Evite aplicarlo sobre superficies que no estén destinadas a recibir el tratamiento. En instalaciones nuevas con juntas de lechada, el sellador puede aplicarse tan pronto como 72 horas después de colocar la lechada. Las losas de concreto recién colocadas requieren un mínimo de 28 días de curado antes de aplicar el sellador. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del área hasta que la superficie tratada esté seca.

1. AGITE BIEN ANTES DE USAR. No diluir antes de aplicar.
2. Aplique generosamente de 1 a 3 capas uniformes (2-6 milésimas de WFT\*) de STONETECH Sellador y Acabado de Alto Brillo con una brocha de cerdas naturales o un rodillo. Evite que el producto se acumule durante la aplicación. Si usa brocha o rodillo, aplique en una dirección y luego repase rápidamente en la dirección opuesta para asegurar una capa uniforme y nivelada. El producto puede verse opaco o lechoso al aplicarlo, pero se secará transparente.
3. Deje pasar entre 30 y 45 minutos entre capas o hasta que la superficie esté seca.
4. El tráfico en la superficie puede comenzar 12 horas después de la aplicación final; mantenga la instalación seca durante un mínimo de 12 horas; el curado completo se logra entre 24 y 48 horas.
5. Mantenga las superficies limpias y secas, ya que las superficies acabadas pueden volverse resbaladizas cuando están mojadas.
6. Limpie inmediatamente con agua las herramientas utilizadas durante la aplicación.

**RENDIMIENTO:** 1 galón: Hasta 27,9 m<sup>2</sup> por 3,8 L (300 pies<sup>2</sup> por galón), dependiendo de la porosidad de la superficie. 1 cuarto de galón: Hasta 7 m<sup>2</sup> por 946 ml (75 pies<sup>2</sup> por cuarto), dependiendo de la porosidad de la superficie.

**DURABILIDAD ESPERADA:** Hasta 5 años. Puede ser necesario retocar con mayor frecuencia en las zonas de mayor tránsito.

**SUPERFICIES RECOMENDADAS:** Piedra texturizada, laja, travertino, caliza, saltillo, concreto, piedra azul, lechada, porcelana pulida y mate, y baldosas calcáreas y de cerámica. No está diseñado para usarse en superficies esmaltadas, pulidas o no absorbentes, pisos y terrazas de madera, duchas, encimeras o áreas cercanas a piscinas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No congelar ni almacenar a una temperatura superior a 38 °C (100 °F). No mezclar con otros productos químicos. No verter en cursos de agua naturales.

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a 1,4-dioxano, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer; metanol, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos; y óxido de etileno, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA:** En caso de ingestión, llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones o a un médico. No provoque el vómito. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos.

**EMERGENCIAS MÉDICAS:** 1-800-690-3924

**INGREDIENTES:** Agua desionizada, polímero acrílico, diluyente epoxi, etilenglicol.

**CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV):** <400 g/l (EPA); 100 g/l (a efectos del sistema LEED y de organismos estatales de EE. UU.)

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA PARA PROFESIONALES Y CONSUMIDORES: se aplica la garantía limitada. Para obtener información y conocer las limitaciones, visite: [laticrete.com/warranties](http://laticrete.com/warranties).

\*PARA OBTENER UNA HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO O UNA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD, VISITE: [LATICRETE.COM](http://LATICRETE.COM), HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 282.0



+1.203.393.0010, ext.1235

[laticrete.com](http://laticrete.com)

Todas las marcas comerciales que se muestran son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios. Fabricado en México con componentes de Estados Unidos y de origen global.

## Produit scellant pour fini de brillance élevée

**MODE D'EMPLOI:** Lisez toute l'étiquette avant l'utilisation. Utilisez seulement selon le mode d'emploi. Faites toujours un essai dans une petite zone peu visible afin de déterminer la méthode d'application appropriée, d'obtenir les résultats souhaités et de vous assurer d'une bonne adhérence. La surface doit être parfaitement propre, sèche et exempte de tout scellant ou revêtement avant l'application. L'application sur une surface sale ou poussiéreuse nuira à l'adhérence et à l'apparence. Évitez d'appliquer le produit en plein soleil; la température de la surface doit être comprise entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F). Le produit scellant pour fini de brillance élevée STONETECH<sup>MD</sup> ne doit pas être appliqué sur une surface mouillée ou humide. Évitez d'appliquer le produit sur des surfaces non destinées à être traitées. Pour les nouvelles poses avec coulis, le scellant peut être appliqué dès 72 heures après le jointoiement. Les nouvelles dalles de béton doivent durcir pendant au moins 28 jours avant l'application du scellant. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart jusqu'à ce que la surface traitée soit sèche.

1. BIEN AGITER AVANT L'UTILISATION. Ne pas diluer avant l'application.
2. Appliquez généreusement de 1 à 3 couches uniformes (2 à 6 mils WFT<sup>§</sup>) de produit scellant pour fini de brillance élevée STONETECH avec un pinceau à soies naturelles ou un rouleau à peinture. Évitez toute accumulation de produit pendant l'application. Si vous utilisez un pinceau ou un rouleau, appliquez le produit dans un sens, puis repassez rapidement au rouleau ou au pinceau dans le sens opposé afin d'obtenir une couche uniforme et régulière. Le produit peut sembler opaque ou laiteux lors de l'application, mais il deviendra transparent en séchant.
3. Laissez sécher de 30 à 45 minutes entre les couches ou jusqu'à ce que la surface soit sèche.
4. La circulation sur la surface est permise 12 heures après la dernière application; gardez l'installation au sec pendant au moins 12 heures; le durcissement complet est atteint après 24 à 48 heures.
5. Gardez les surfaces propres et sèches, car les surfaces traitées peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées.
6. Nettoyez immédiatement à l'eau les outils utilisés pendant l'application.

**COUVERTURE:** 3,8 L (1 gallon) : jusqu'à 27,9 m<sup>2</sup> par 3,8 L (300 pi<sup>2</sup> par gallon), selon la porosité de la surface. 946 mL (1 pinte) : jusqu'à 7 m<sup>2</sup> par 946 mL (75 pi<sup>2</sup> par pinte), selon la porosité de la surface.

**DURÉE D'USURE PRÉVUE:** Jusqu'à 5 ans. Des retouches dans les zones à forte circulation peuvent être nécessaires plus fréquemment.

**SURFACES RECOMMANDÉES:** pierre texturée, ardoise, travertin, calcaire, tuiles Saltillo, béton, pierre bleue, coulis, carreaux de porcelaine et de céramique polis ou mats, et carrelage encaustique. N'utilisez pas le produit sur les surfaces émaillées, adoucies ou non absorbantes, les planchers ou terrasses en bois, dans les douches, sur les comptoirs ou à proximité des piscines.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Ne pas congeler et ne pas stocker à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rejeter dans des voies d'eau naturelles.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer au 1,4-dioxane, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, au méthanol, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction, et à l'oxyde d'éthylène, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ainsi que des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour en savoir plus, consultez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**PREMIERS SOINS D'URGENCE:** en cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne faites pas vomir. En cas de contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pendant 15 minutes.

**URGENCES MÉDICALES:** 1-800-690-3924

**INGRÉDIENTS:** eau déionisée, polymère acrylique, diluant époxy, éthylène glycol.

**TENEUR EN COV:** < 400 g/L (EPA); 100 g/L (aux fins de la certification LEED et des exigences des États américains)

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA PARA PROFESIONALES Y CONSUMIDORES: INFORMATIONS SUR LA GARANTIE PROFESSIONNELLE ET CONSOMMATEUR – une garantie limitée s'applique. Pour obtenir davantage d'informations et de limitations, rendez-vous sur: [laticrete.com/warranties](http://laticrete.com/warranties)

\*POUR OBTENIR UNE FICHE TECHNIQUE OU UNE FDS, VISITEZ: [LATICRETE.COM](http://LATICRETE.COM), FICHE TECHNIQUE PRODUIT 282.0

**?** +1.203.393.0010, ext.1235 [laticrete.com](http://laticrete.com)

Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué au Mexique, à partir de composants américains et mondiaux.