



STONETECH[®]

Enhancer Pro[™] Sealer

DIRECTIONS: Read entire label before using. Use only as directed. Always test in a small inconspicuous area with a 24-hour cure time to determine ease of application and desired results. Allow new grout installations to cure for a minimum of 72 hours prior to application. Make sure surface is clean, free of waxes, coatings, and previous sealers, and is dry for 24-72 hours. Surface temperature should be between 50°F and 90°F (10°C and 32°C). Keep children and pets out of the area until treated surface is dry.

1. Mask off any surfaces not intended to be treated.
2. Liberally apply an even coat of STONETECH[®] Enhancer Pro Sealer using a paint pad, roller, brush, or pump-up garden sprayer. Do not use a power sprayer, towel, or sponge for application.
3. Allow sealer to penetrate surface for 15-20 minutes. Denser material may require more time to penetrate. DO NOT ALLOW EXCESS SEALER TO DRY ON SURFACE. Failure to remove excess sealer from surface may result in residue that may need to be mechanically removed. Enhancer Pro Sealer may appear opaque or milky when applied but will dry clear.
4. Thoroughly wipe surface with multiple dry cloths to remove all excess sealer.
5. A second coat of sealer may be needed for more absorbent surfaces or if darker appearance is required. Sealer should be applied one hour after start of initial application, as directed in steps 2-4.
6. Full cure is achieved after 24-72 hours. Avoid surface traffic for 6-8 hours after application. If surface traffic must resume sooner, cover the floor with red rosin paper to protect it until full cure has been achieved. Red rosin paper is not needed to apply second coat.

COVERAGE:

1 pint: Up to 56 ft² / pint (5.2 m²/473 ml), for a single coat application.
1 qt: Up to 115 ft² / qt (10.7 m²/946 L), for a single coat application.
1 gal: Up to 900 ft² / gal (83.6 m²/3.8 L), for a single coat application.
5 gal: Up to 2,250 ft² / 5 gal (209 m²/18.9 L), depending on porosity of stone.

EXPECTED WEAR: Up to 5 years.

RECOMMENDED SURFACES: Porous natural stone, masonry and grout such as: Bluestone, Slate, Travertine, Sandstone, Limestone, Granite, Marble, Flagstone, Textured stone, Flamed stone, and Tumbled stone.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Do not freeze or store above 100°F (38°C). Do not mix with other chemicals. Do not release to natural waterways.

⚠ WARNING: This product can expose you to 1,4-Dioxane, which is known to the State of California to cause cancer, and ethylene oxide, which is known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

EMERGENCY FIRST AID PROCEDURES: Ingestion: Do not induce vomiting. Call poison control center. Call a physician.

DISPOSAL INFORMATION: For disposal guidance for unused product, contact a household hazardous waste program or your local or state government environmental control agency.

MEDICAL EMERGENCIES: 1-800-690-3924

INGREDIENTS: Deionized water, MSP monohydrate, ethylene glycol, glycol ethers and acetates, hydroxyphenyl benzotriazole, ethoxylated fatty alcohol.

VOC CONTENT: < 400 g/L (EPA); < 120 g/L (including water) for LEED and U.S. State purposes (Low Solids Coating).

PROFESSIONAL & CONSUMER WARRANTY INFORMATION – limited warranty applies, for information & limitations go to: laticrete.com/warranties

*TO OBTAIN A PRODUCT DATA SHEET OR SDS DOCUMENT, GO TO: LATICRETE.COM, PRODUCT DATA SHEET 218.5



+1.203.393.0010, ext.1235

laticrete.com

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners. Made in Mexico, of US and global components.



STONETECH®

Enhancer Pro™ Sellador

INSTRUCCIONES: lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Úselo solo según las instrucciones. Siempre haga una prueba en una zona pequeña y que no llame la atención con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Deje que las nuevas instalaciones de lechada se sequen durante un mínimo de 72 horas antes de la aplicación. Asegúrese de que la superficie esté limpia, libre de ceras, recubrimientos y selladores anteriores, y de que esté seca durante 24-72 horas. La superficie debe estar a una temperatura de 10 °C a 32 °C (50 °F y 90 °F). Mantenga a los niños y a las mascotas fuera del área hasta que la superficie tratada esté seca.

1. Cubra cualquier superficie que no se vaya a tratar.
2. Aplique generosamente una capa uniforme de STONETECH® Enhancer Pro Sellador con una almohadilla de pintura, un rodillo, una brocha o un pulverizador de baja presión. No utilice un pulverizador eléctrico, una toalla ni una esponja para la aplicación.
3. Deje que el sellador penetre en la superficie durante 15 a 20 minutos. Los materiales más densos pueden requerir más tiempo para penetrar. **NO DEJE QUE EL EXCESO DE SELLADOR SE SEQUE EN LA SUPERFICIE.** Si no se elimina el exceso de sellador de la superficie, pueden quedar residuos que será necesario eliminar mecánicamente. El producto Enhancer Pro Sellador puede parecer opaco o lechoso cuando se aplica, pero quedará transparente una vez seco.
4. Limpie a fondo la superficie con varios paños secos para eliminar todo el exceso de sellador.
5. Es posible que sea necesario aplicar una segunda capa de sellador en superficies más absorbentes o si se desea lograr un aspecto más oscuro. El sellador debe aplicarse una hora después de comenzar la aplicación inicial, como se indica en los pasos 2 a 4.
6. El curado completo se logra al cabo de 24-72 horas. Evite el tránsito por la superficie durante 6-8 horas después de la aplicación. Si es necesario reanudar el tránsito antes, cubra el piso con papel de colofonia roja para protegerlo hasta lograr el curado completo. No es necesario utilizar papel de colofonia roja para aplicar la segunda capa.

RENDIMIENTO:

1 pint: hasta 56 ft² / pint (5.2 m²/473 ml), para la aplicación de una sola capa.

1 qt: hasta 115 ft² / qt (10.7 m²/946 L), para la aplicación de una sola capa.

1 gal: hasta 900 ft² / gal (83.6 m²/3.8 L), para la aplicación de una sola capa.

5 gal: hasta 2,250 ft² / 5 gal (209 m²/18.9 L), según la porosidad de la piedra.

DESGASTE PREVISTO: hasta 5 años.

SUPERFICIES RECOMENDADAS: piedra natural porosa, mampostería y lechada, por ejemplo, Bluestone, pizarra, travertino, arenisca, piedra caliza, granito, mármol, laja, piedra texturizada, piedra flameada y piedra pulida.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congelar ni almacenar a una temperatura superior a 38 °C (100 °F). No mezclar con otros productos químicos. No verter en cursos de agua naturales.

⚠ ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo al 1,4-dioxano, una sustancia reconocida por el estado de California como causante de cáncer, y al óxido de etileno, sustancia reconocida por el estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA: en caso de ingestión, No provoque el vómito. Llame a un centro de toxicología. Llame a un médico.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN: para recibir orientación sobre cómo desechar el producto sin usar, comuníquese con un programa de residuos peligrosos domésticos o con la agencia de control ambiental del gobierno local o estatal.

URGENCIAS MÉDICAS: 1-800-690-3924

INGREDIENTES: agua desionizada, MSP monohidrato, etilenglicol, éteres y acetatos de glicol, hidroxifenilbenzotriazol, alcohol graso etoxilado.

CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV): <400 g/L (EPA); <120 g/L (incluida el agua) a efectos del sistema LEED y de organismos estatales de EE. UU. (Recubrimiento con bajo contenido de sólidos).

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA PARA PROFESIONALES Y CONSUMIDORES: se aplica la garantía limitada. Para obtener información y conocer las limitaciones, visite: laticrete.com/warranties.

*PARA OBTENER UNA HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO O UNA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD, VISITE: LATICRETE.COM, HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 218.5



+1.203.393.0010, ext.1235

laticrete.com

Todas las marcas que aparecen son propiedad intelectual de sus respectivos titulares. Fabricado en México, con componentes estadounidenses y mundiales.



STONETECH®

Scellant Enhancer Pro^{MC}

MODE D'EMPLOI: Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respecter rigoureusement les instructions d'utilisation. Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible avec un temps de durcissement de 24 heures pour déterminer la facilité d'application et les résultats souhaités. Laisser les nouvelles installations de coulis durcir pendant au moins 72 heures avant l'application. S'assurer que la surface est propre, exempte de cires, de revêtements et de scellants antérieurs, et que le temps de séchage de 24 à 72 heures soit respecté. La température de surface doit être comprise entre 10 °C et 32 °C (50 °F à 90 °F). Garder les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de la surface traitée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche.

1. Masquer les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
2. Appliquer généreusement une couche uniforme de scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECH^{MD} à l'aide d'un tampon pour peinture, d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur de jardin. Ne pas utiliser de pulvérisateur électrique, de serviette ou d'éponge pour l'application.
3. Laisser le scellant pénétrer dans la surface pendant 15 à 20 minutes. Un matériau plus dense peut nécessiter plus de temps pour pénétrer. NE PAS LAISSER L'EXCÈS DE SCELLANT SÉCHER SUR LA SURFACE. Le fait de ne pas retirer l'excédent de scellant de la surface peut entraîner des résidus qui devront peut-être être éliminés mécaniquement. Le produit peut paraître opaque ou laiteux lors de l'application, mais il deviendra transparent en séchant.
4. Essuyer soigneusement la surface avec plusieurs chiffons secs pour éliminer tout excès de scellant.
5. Une deuxième couche de scellant peut être nécessaire pour les surfaces plus absorbantes ou si une apparence plus foncée est requise. Le scellant doit être appliqué une heure après le début de l'application initiale, comme indiqué aux étapes 2 à 4.
6. Un séchage complet est obtenu en 24 à 72 heures. Éviter de marcher sur la surface pendant 6 à 8 heures après l'application. Si la surface doit être utilisée avant le temps de séchage terminé, couvrir la surface traitée avec du papier colophane rouge pour la protéger jusqu'à ce que le séchage soit complet. Le papier colophane rouge n'est pas nécessaire pour appliquer la deuxième couche.

COUVERTURE:

1 pint: Jusqu'à 56 ft² / pint (5.2 m²/473 ml), pour une application en une seule couche.

1 qt: Jusqu'à 115 ft² / qt (10.7 m²/946 L), pour une application en une seule couche.

1 gal: Jusqu'à 900 ft² / gal (83.6 m²/3.8 L), pour une application en une seule couche.

5 gal: Jusqu'à 2,250 ft² / 5 gal (209 m²/18.9 L), selon la porosité de la pierre.

USURE PRÉVUE: Jusqu'à 5 ans.

SURFACES RECOMMANDÉES: Pour la pierre naturelle, le carrelage, la maçonnerie et le coulis comme : Pierre bleue, ardoise, travertin, grès, calcaire, granit, marbre, dalle, pierre texturée, pierre flammée et pierre roulée.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler et ne pas stocker à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rejeter dans des voies d'eau naturelles.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au 1,4-dioxane, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et à l'oxyde d'éthylène, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous au www.P65Warnings.ca.gov

PROCÉDURES DE PREMIERS SECOURS D'URGENCE: Ingestion: Ne pas faire vomir. Appeler le centre antipoison. Appeler un médecin.

INFORMATIONS TECHNIQUES Pour obtenir des conseils sur l'élimination des produits non utilisés, contactez un programme de gestion des déchets ménagers dangereux ou votre agence de contrôle environnemental locale ou nationale.

URGENCES MÉDICALES: 1-800-690-3924

INGRÉDIENTS: Eau déionisée, monohydrate de MSP, éthylène glycol, éthers et acétates de glycol, hydroxyphényl benzotriazole, alcool gras éthoxylé.

TENEUR EN COV: < 400 g/L (hors eau) pour les normes EPA. < 120 g/L pour les normes LEED et U.S. Objectifs de l'État. (Revêtement à faible teneur en solides).

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA PARA PROFESIONALES Y CONSUMIDORES: INFORMATIONS SUR LA GARANTIE PROFESSIONNELLE ET CONSOMMATEUR — une garantie limitée s'applique. Pour obtenir davantage d'informations et de limitations, rendez-vous sur: laticrete.com/warranties

*POUR OBTENIR UNE FICHE TECHNIQUE OU UNE FDS, VISITEZ: LATICRETE.COM, FICHE TECHNIQUE PRODUIT 218.5



+1.203.393.0010, ext.1235

laticrete.com

Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué au Mexique, à partir de composants américains et mondiaux.

*Voir la fiche de données technique DS-230.25ST pour toutes les informations concernant la garantie.